

0010 – PL 06.03.2013

IVE Propozycja Cyklu Drewno Fornir – matt (otwarte pory)

Proces aplikacji i przygotowanie mieszanki

Etap	Czynność	Kod	Nazwa produktu	% w wg.	schnięcie	gr/m2	Informacje dodatkowa
Szlifowanie	Maszyna oscylacyjna, gradacje P 120-150-180						
Warstwa zabarwionego produktu self-sealer	Lakierowanie	//	AY 88 (zabarwiony)	100	6 godzin w 20-25 °C	200	5931 AY 88 jest akrylowym lakierem izolującym typu „open – pore” który może być barwiony pigmentami systemu LECHSYS
		3141	ACRYL 20	20			
		391	THINNER 214	50			
Warstwa zabarwionego produktu self-sealer	Lakierowanie	//	AY 88 (zabarwiony)	100	12 godzin w 20-25 °C	200	5931 AY 88 jest akrylowym lakierem izolującym typu „open – pore” który może być barwiony pigmentami systemu LECHSYS
		3141	ACRYL 20	20			
		391	THINNER 214	50			

Informacje: Kolory tworzymy za pomocą 5931 AY 88 i pigmentów LECHSYS WG systemu receptur (RAL, NCS, MC itp.)